



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT19-118393K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한국신에츠실리콘(주)대소
 - 주소 : 충청북도 음성군 대소면 대소산단로 50
3. 시험기간 : 2019년 10월 25일 ~ 2020년 01월 16일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : SEALANT-FC-322 (G-30SHM)
6. 시험방법
 - (1) KS F 4910:2010



확인	작성자 성명	임동규		기술책임자 성명	강병철	
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2020년 01월 16일

한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 28116 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지 40 충북테크노파크 선도기업관 101호 ☎ (043)718-9053



시험성적서

성적서번호 : CT19-118393K

7. 시험결과

1) SEALANT-FC-322 (G-30SHM)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
슬럼프(5±2)℃ - 가로	mm	(1)	0	(23±2)℃, (50±5)% R.H.	A
슬럼프(5±2)℃ - 세로	mm	(1)	0		
슬럼프(50±2)℃ - 가로	mm	(1)	0		
슬럼프(50±2)℃ - 세로	mm	(1)	0		
탄성복원성	%	(1)	93		
인장특성 - 줄눈나비의 신장율	%	(1)	160		
인장특성 - 인장응력(23±2)℃	N/mm ²	(1)	0.5		
인장특성 - 인장응력(-20±2)℃	N/mm ²	(1)	0.6		
일정 신장 하에서의 접착성(23±2)℃	-	(1)	이상없음		
일정 신장 하에서의 접착성(-20±2)℃	-	(1)	이상없음		
압축 가열 · 인장 냉각후의 접착성	-	(1)	이상없음		
인공광 노출 후의 접착성	-	(1)	이상없음		
수중 침적 후의 일정 신장 하에서의 접착성	-	(1)	이상없음		
압축응력 (압축률 20%)	N/mm ²	(1)	0.4		
부피손실 - 부피변화	%	(1)	4		

※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

----- 끝 -----

복사본 COPY

COPY 복사본

